



**MAXSEAL Y<sup>®</sup>**  
(Макссил Y<sup>®</sup>)

## ГИДРОИЗОЛЯЦИОННОЕ ПОКРЫТИЕ ДЛЯ ГИПСОВЫХ И ОШТУКАТУРЕННЫХ СТЕН

### ОПИСАНИЕ

МАКССИЛ - Y – это эластичная гидроизоляция, рецептура которой специально разработана для защиты гипсовых и оштукатуренных поверхностей. Производится в виде жидкой мастики, полимеризация которой преобразует её в не растворяющийся эластомер и образует 100% гидрофобную поверхность. Продукт является однокомпонентным.

### ПРИМЕНЕНИЕ

- Внутренняя гидроизоляция гипсовых и оштукатуренных поверхностей.
- Редко используется как крепеж плитки.

### ПРЕИМУЩЕСТВА

- Легко наноситься, также как обычная краска. Не требует специальных навыков нанесения, тем самым система является очень экономичной по сравнению с устройством других видов гидроизоляции.
- Прозрачная и тонкая гидроизоляция.
- Образует сплошную пленку, не требующую каких-либо швов. Заполняет все трещины и проникает во все поры и капилляры.
- Расширяется и сужается вместе с основанием на которое нанесен.
- Прекрасно работает в диапазоне температур от  $-15^{\circ}\text{C}$  до  $+100^{\circ}\text{C}$
- Может быть покрыт слоем плитки.

### ПРИМЕНЕНИЕ

**Подготовка поверхности.** Поверхность должна быть очищена от остатков краски, пыли, масел, а также других инородных веществ и высушена.

**Инструмент.** Может быть нанесен валиком, кистью или распылителем. Для нанесения распылителем разбавьте мастику минимальным количеством воды необходимым для нанесения её таким способом. По окончании работы все инструменты должны быть немедленно промыты чистой водой.

**Нанесение.** Наносится последовательно в два слоя, второй - сразу после высыхания первого с максимальным расходом  $0.5 - 1.0 \text{ кг/м}^2$  на каждый слой. Первый слой наноситься строго в одном направлении. Второй – в направлении перпендикулярном направлению нанесения первого слоя. Между нанесениями допускается перерыв во времени 5 – 18 часов в зависимости от температуры и влажности окружающей среды. Поверх пористого основания, такого как гипс или штукатурка первоначально рекомендуется нанесения слоя МАКССИЛ – Y разбавленного 20 – 30% воды в качестве грунтовки. Для наклеивания плитки с помощью МАКССИЛ - Y убедитесь, что материал полностью соприкасается со всей поверхностью плитки, а мастика в свою очередь полностью покрывает стену. В зависимости от шероховатости плитки и стены, толщина слоя МАКССИЛ – Y варьируется. Надавите на плитку рукой для лучшего её прилипания.

### РАСХОД

От  $0.5$  до  $1.0 \text{ кг/м}^2$  на слой.

### ВНИМАНИЕ

Не наносите материал при температуре ниже  $5^{\circ}\text{C}$  и также при относительной влажности воздуха более 90%.

## ЦВЕТ

Светло-коричневый.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Содержание сухого вещества (%)	Примерно 60
Плотность (кг/куб.дм):	1,3
Плотность готовой гидроизоляции (кг/куб.дм):	1,48
Вязкость (сантипуаз) :	10.000
Адгезия:	Разрыв по основанию (гипс, штукатурка)

## УПАКОВКА

25 кг и 5 кг пластиковые ведра.

## РАСХОД

12 месяцев в заводской закрытой упаковке, в сухом, теплом, защищенном от прямых солнечных лучей месте.

## ГАРАНТИИ

Вся продукция **DRIZORO** производится из лучшего сырья, в результате чего обеспечивается высокое качество продукта. Данное техническое описание получено на основании лабораторных испытаний и библиографического материала. Мы гарантируем качество продукции в соответствии с данным техническим описанием.



Продукция сертифицирована